

- For more records, click the Records link at page end.
- To change the format of selected records, select format and click **Display Selected**.
- To print/save clean copies of selected records from browser click **Print/Save Selected**.
- To have records sent as hardcopy or via email, click **Send Results**.

☒ Select All
☒ Clear Selections

Print/Save Selected

Send Results

Format
 Display Selected **Full**

1. ☒

4/19/1

008637693

WPI Acc No: 1991-141723/199120

XRAM Acc No: C91-060963

XRPX Acc No: N91-109103

Copolymers of trimethylene carbonate and lactide - suitable for use as surgical thread, resorbable chemical implants or carriers, etc.

Patent Assignee: BOEHRINGER INGELHEIM KG (BOEH); BOEHRINGER INGELHEIM (BOEH); BOEHRINGER INGELHEIM INT GMBH (BOEH); BOEHRINGER INGELHEIM GMBH (BOEH)

Inventor: BUCHHOLZ B

Number of Countries: 016 Number of Patents: 010

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 427185	A	19910515	EP 90121163	A	19901106	199120 B
<u>DE 3937272</u>	A	19910516	DE 3937272	A	19891109	199121
JP 3177423	A	19910801	JP 90298765	A	19901102	199137
EP 427185	A3	19920415	EP 90121163	A	19901106	199328
US 5610266	A	19970311	US 90610616	A	19901108	199716

US 92824430 A 19920123
 US 92942542 A 19920909
 US 9373835 A 19930608
 US 94204722 A 19940302
 US 94342662 A 19941118
 US 95479492 A 19950607

EP 427185 B1 19971022 EP 90121163 A 19901106 199747
 DE 59010767 G 19971127 DE 510767 A 19901106 199802

EP 90121163 A 19901106
 ES 2110403 T3 19980216 EP 90121163 A 19901106 199813
 JP 11263830 A 19990928 JP 90298765 A 19901102 199952
 JP 98353986 A 19901102

JP 3057374 B2 20000626 JP 90298765 A 19901102 200035

Priority Applications (No Type Date): DE 3937272 A 19891109

Cited Patents: NoSR.Pub; EP 372221; US 4045418; WO 8810260

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 427185 A
 Designated States (Regional): AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

US 5610266 A 4 C08G-063/08 Cont of application US 90610616
 Cont of application US 92824430
 Cont of application US 92942542
 Cont of application US 9373835
 Cont of application US 94204722
 Cont of application US 94342662

EP 427185 B1 G 8 C08G-063/64
 Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE
 DE 59010767 G C08G-063/64 Based on patent EP 427185
 ES 2110403 T3 C08G-063/64 Based on patent EP 427185

JP 11263830 A 5 C08G-063/64 Div ex application JP 90298765
JP 3057374 B2 6 C08G-063/64 Previous Publ. patent JP 3177423
Abstract (Basic): EP 427185 A

Copolymers (I) based on trimethylene carbonate units (II) and meso-lactide and/or D, L-lactide units (III) are new.

Pref. (I) contains 1-99% (II) units, esp. 4-90 wt.% (II) units and 10-96 wt.% (III) units. Pref. (I) also contains a further monomer chosen from lactides or lactones. Pref. (I) has a value of the inherent viscosity, measured in a 0.1% soln in CHCl₃ at 25 deg.C of 0.5-3, esp. 0.6-2.5, esp. pref. 0.7-2.1 dl/g. Pref. (I) has a glass transition temp. determined by differential thermoanalysis at a heating rate of 5 K/min of -20 to +55, esp. -15 to +50, esp. pref. -13 to +45 deg.C. (I) is pref. prepd. by polymerising (II) and (III) opt. with small amts. of the additional lactide or lactone monomer, in the presence of a catalyst.

USE/ADVANTAGE - (I) can be used as a coating material for surgical thread or fasteners, as a resorbable foil for covering wounds or in the form of a spray plaster bandage, as a resorbable chemical implant, as a carrier, matrix or container for pharmaceuticals or as a carrier or container for agrochemicals, insecticides or herbicides. (I) are of good elasticity. (I) are soluble in a wide range of solvents and leave no pharmacologically objectionable residues. (8pp Dwg.No.0/0)

Abstract (Equivalent): EP 427185 B

Copolymer based on trimethylene carbonate and D,L-lactide units, characterised in that it contains an amount of D,L-lactide units ranging from 30 to 90% by weight.

Dwg.0/0

Abstract (Equivalent): US 5610266 A

A copolymer comprising trimethylenecarbonate and D,L-lactide units, wherein said copolymer contains more than 30% D,L-lactide units.

Dwg.0/0

Title Terms: COPOLYMER; TRI; METHYLENE; CARBONATE; LACTIDE; SUIT; SURGICAL; THREAD; RESORPTION; CHEMICAL; IMPLANT; CARRY

Derwent Class: A96; B07; C03; D22; P34

International Patent Class (Main): C08G-063/08; C08G-063/64

International Patent Class (Additional): A01N-025/10; A01N-025/34;

A61K-009/26; A61K-047/32; A61K-047/34; A61L-015/16; A61L-015/22;

A61L-017/00; A61L-025/00; A61L-027/00; A61L-031/00; C08G-064/02

File Segment: CPI; EngPI

Manual Codes (CPI/A-N): A05-E02; A05-E06A; B04-C03D; B11-C04A; B11-C06;

B12-A07; B12-M02D; B12-N02; B12-P06; C04-C03D; C11-C04A; C11-C06; C12-A07;
; C12-M02D; C12-N02; C12-P06; D09-C; D09-D

Plasdoc Codes (KS): 0004 0013 0151 0226 0231 1291 1292 1444 1851 2043 2063

2064 2148 2150 2370 2386 2392 2396 2524 2559 2575 2606 2628 2667 2675

2723 2765 2768 3286 2775 2838

Polymer Fragment Codes (PF):

001 014 02& 028 038 04- 08& 143 144 15& 155 157 158 17& 175 195 239 261
262 289 293 344 381 385 398 402 408 409 413 419 43& 440 477 481 50-
512 525 532 537 541 544 55& 551 560 566 604 608 61& 62- 643 645 689

Chemical Fragment Codes (M1):

01 H4 H401 H481 H8 J0 J014 J2 J273 K0 L4 L472 L499 M280 M312 M313 M323
M331 M332 M340 M342 M349 M381 M383 M393 M423 M510 M520 M530 M540
M620 M710 M903 Q606 R011 R041 R043 V743

Derwent Registry Numbers: 5350-U

19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

12 Off nl gungsschrift
10 DE 39 37 272 A 1

21 Akt nzeichen: P 39 37 272.3
22 Anmeldetag: 9. 11. 89
43 Offenlegungstag: 16. 5. 91

51 Int. Cl. 5:
C 08 G 63/64
C 08 G 63/08
C 08 G 64/02
A 61 L 15/22
A 61 L 15/32
A 61 L 17/00
~~A 61 L 25/00~~
A 61 L 27/00
A 61 K 9/26

DE 39 37 272 A 1

71 Anmelder:
Boehringer Ingelheim KG, 6507 Ingelheim, DE

72 Erfinder:
Buchholz, Berthold, Dr., 6507 Ingelheim, DE

EP 0 427 185

54 Neue Copolymere aus Trimethylencarbonat und optisch inaktiven Laktiden

Die vorliegende Erfindung betrifft neue Copolymerisate aus Trimethylencarbonat und optisch inaktiven Lactiden, ihre Herstellung und ihre Verwendung.

E-ly 20
A 282 45
A 286 15
A 220 89
A 300 84
A 300 13

DE 39 37 272 A 1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft neue Copolymere aus Trimethylencarbonat (1,3-Dioxan-2-on) und optisch inaktiven Lactiden — namentlich meso-Lactid und D,L-Lactid, ihre Herstellung und ihre Verwendung.

Die Verwendung von Trimethylencarbonat-Polyestern zur Herstellung einer Vielzahl von chirurgischen Gegenständen ist bekannt. In Verbindung damit ist bei dem Einsatz von Copolymeren des Trimethylencarbonats schon häufig versucht worden, durch die entsprechende Auswahl des bzw. der anderen Comonomeren die Eigenschaften der daraus resultierenden Polyester entsprechend dem geplanten Verwendungszweck zu modifizieren.

So sind aus dem Stand der Technik Copolymerisate von Trimethylencarbonat mit Lactiden — wie Glycolid oder L-Lactid — bekannt.

Beispielsweise offenbart die US-PS 47 05 820 ein sogenanntes "Random-Polymerisat", das aus Trimethylencarbonat- und Glycolideinheiten aufgebaut ist.

Die US-PS 46 52 264 betrifft eine chirurgische Prothese, die aus einem bioabbaubaren Fasermaterial aufgebaut wird. Dabei bestehen die Fasern aus einem Copolymeren, das bis zu 50% aus Trimethylencarbonat-Einheiten besteht, wobei als weitere Comonomere die o. g. Lactide eingesetzt werden.

In der US-PS 46 33 873 wird die Verwendung eines Polyesters aus Trimethylencarbonat- und Glycolideinheiten für die Herstellung eines elastischen chirurgischen Hilfsmittels beschrieben.

Die US-PS 44 29 080 hat bioabbaubare Fäden bzw. Gewebe zum Gegenstand, die aus einem Blockpolymeren hergestellt werden, das sich aus Trimethylencarbonat- und Glycolidblöcken zusammensetzt.

Die US-PS 43 00 656 bezieht sich auf chirurgische Gegenstände, die aus einem Copolymer hergestellt werden, das sich im wesentlichen aus Glycolideinheiten aufbaut. Als weiteres geeignetes Comonomer ist dort ebenfalls Trimethylencarbonat beschrieben.

Desgleichen offenbart die deutsche Offenlegungsschrift 28 50 824 ein Copolymer, welches aus Glycolid und Trimethylencarbonat hergestellt wird, das ebenfalls bei der Herstellung von chirurgischen Befestigungselementen Verwendung findet.

Die deutsche Patentschrift 28 21 570 offenbart ein Verfahren zur Herstellung derartiger Copolymerisate, in dem die einzelnen Monomeren bei der Polymerisation sequentiell zugefügt werden, um so im Ergebnis bestimmte Eigenschaften des Copolymerisats zu erreichen.

Hinweise auf den Einsatz von Trimethylencarbonat und meso- und/oder D,L-Lactid finden sich dagegen im Stand der Technik nicht.

Überraschenderweise wurde nun gefunden, daß sich durch die Verwendung von D,L- bzw. meso-Lactid als Comonomere bei der Copolymerisation mit Trimethylencarbonat, die Eigenschaften des dabei erhaltenen Copolymerisates auf einfachem Wege und in vielfältiger Weise beeinflussen lassen, ohne dabei die Anwendung spezieller Polymerisationstechniken oder Verfahrensmaßnahmen erforderlich zu machen.

Die neuen Copolymerisate auf der Basis von Trimethylencarbonat- (1,3-Dioxan-2-on-)Einheiten und meso-Lactid- und/oder D,L-Lactid-Einheiten weisen zwischen 1 und 99 Gew.-% Trimethylencarbonat-Einheiten und vorzugsweise zwischen 4 und 90 Gew.-% Trimethylencarbonat-Einheiten und zwischen 10 und 96 Gew.-% Einheiten auf der Basis von meso-Lactid und/oder D,L-Lactid auf. Das Copolymerisat kann ferner einen zusätzlichen kleineren Anteil von Einheiten eines weiteren Monomeren aus der Gruppe der Lactide oder Lactone aufweisen.

Die erfindungsgemäßen Copolymerisate können durch statistische Polymerisation (random) wie auch durch sequentielle Polymerisation hergestellt werden. Beispielsweise können random polymerisierte Poly(D,L-lactid-co-trimethylencarbonat), Poly(meso-lactid-co-trimethylencarbonat) und AB-, ABA-Blockpolymerisate aus Poly(meso-lactid-cotrimethylencarbonat) hergestellt werden.

Die aus der Copolymerisation resultierenden bioabbaubaren Polymerisationsprodukte zeigen durchweg einen amorphen Charakter, wobei die Glasübergangstemperatur der erfindungsgemäßen Copolymerisate — je nach Wahl des entsprechenden Lactids und dem Verhältnis von Trimethylencarbonat zu meso- bzw. D,L-Lactid im Bereich von ca. -20°C bis ca. $+35^{\circ}\text{C}$ bevorzugt in einem Intervall von -15 bis $+30^{\circ}\text{C}$ und besonders bevorzugt in einem Bereich von -13 bis $+25^{\circ}\text{C}$ — bestimmt mittels Differentialthermoanalyse mit einer Aufheizrate von 5 K/min — liegt. Die Werte der inhärenten Viskosität der erfindungsgemäßen Copolymerisate liegen — gemessen in einer 0,1%-igen Lösung in Chloroform bei 25°C — in einem Bereich von 0,5 bis 3 dl/g, bevorzugt in einem Intervall von 0,6 bis 2,5 dl/g und besonders bevorzugt in einem Bereich von 0,7 bis 2,1 dl/g. In Abhängigkeit von der jeweiligen Glasübergangstemperatur weisen die erfindungsgemäßen Copolymerisate bestimmte Elastizitätsmerkmale auf, die sie zum Einsatz für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungsformen geeignet erscheinen lassen.

Ferner lassen sich durch geeignete Wahl der Reaktionsbedingungen Molmasse und die Zusammensetzung des Copolymerisates sowie die Sequenz der Trimethylencarbonat- bzw. Lactideinheiten beeinflussen. Durch die Beeinflussung der Sequenz der Trimethylencarbonat- und Lactideinheiten läßt sich ferner eine Modifizierung der in vivo Eigenschaften der aus den Copolymerisaten hergestellten chirurgischen Gegenständen erzielen.

Weitere Möglichkeiten, bestimmte Charakteristika der resultierenden Copolymerisate zu modifizieren, bestehen z. B. in der Zugabe von Weichmachern oder anderen geeigneten — aus dem Stand der Technik bekannten polymeren Additiven.

Aufgrund ihrer elastischen Eigenschaften eignen sich die erfindungsgemäßen Copolymerisate besonders zum Einsatz in Form von:

- 1) Beschichtungsmaterial für chirurgisches Nahtmaterial oder Befestigungselemente. Derartige Beschichtungen erhöhen die z. B. Gleitfähigkeit von Nahtmaterial und verleihen diesem bessere Verknotungseigen-

schaften.

Die erfindungsgemäßen Copolymerisate können auf einfachem Wege auf die betreffenden chirurgischen Hilfsmittel aufgebracht werden — z. B. durch Auftragen in Form einer Lösung oder durch Auftragen unter Anwendung thermischer Verfahren. Beide Methoden sind aus dem Stand der Technik bekannt.

Dabei wirkt sich besonders vorteilhaft aus, daß die Copolymerisate in zahlreichen Lösungsmitteln löslich sind. Als Lösungsmittel eignen sich beispielsweise neben chlorierten Kohlenwasserstoffen auch physiologisch unbedenkliche Lösungsmittel wie z. B. Aceton, Essigsäureethylester und Propylencarbonat (4-Methyl-1,3-dioxolan-2-on).

2) resorbierbaren Folien zur Wundabdeckung z. B. zur Behandlung von Brandwunden oder Oberflächenabschürfungen. Zu diesem Zweck können die erfindungsgemäßen Copolymerisate gegebenenfalls auch als Trägermaterialien für Pharmazeutika — wie z. B. entzündungshemmende oder bakterizide Mittel dienen; es ist jedoch auch der Einsatz anderer Arzneimittel denkbar.

Bei derartigen Verletzungen der Haut war es bislang erforderlich, einen Verband anzulegen, wobei stets Vorkehrungen getroffen werden mußten, um das Einwachsen des nicht absorbierbaren Verbandes in das sich neu bildende Gewebe zu verhindern.

Da die erfindungsgemäßen Copolymerisate resorbierbar sind, wenn Teile der Bandage in die Regenerationsebene hineinreichen, regeneriert sich das Gewebe und absorbiert dabei das Copolymerisat, während das nicht resorbierte Copolymer mit dem Schorf abgestoßen werden kann.

Aufgrund ihrer Elastizität und ihrem Lösungsverhalten sind die erfindungsgemäßen Verbindungen im besonderen Maße auch als Sprühpflaster — zur Wundabdeckung kleinerer Wunden — geeignet.

3) elastischen resorbierbaren Implantaten: So können die erfindungsgemäßen Copolymerisate beispielsweise als Kissen, Bandagen oder Schwämme eingesetzt werden, die bei chirurgischen Eingriffen Verwendung finden. Derartige chirurgische Hilfsmittel werden bei einer Vielzahl von chirurgischen Eingriffen benötigt. Die Verwendung dieser Hilfsmittel erweist sich dann als besonders vorteilhaft, wenn die Absicht besteht, diese Hilfsmittel während oder nach dem chirurgischen Eingriff zu entfernen, bei denen jedoch durch ein Versehen oder durch einen Zufall ein Teil zurückbleiben kann. So besteht eine der Komplikationen, die bei Operationen auftreten können, darin, daß Baumwollfasern von Baumwollschwämmen oder -tupfern, in der Wunde zurückbleiben können. Bei der Verwendung der entsprechenden Hilfsmittel aus den erfindungsgemäßen Copolymerisaten werden dagegen alle Fragmente, die sich ablösen, ohne nachteilige Folgen resorbiert.

Durch den Sachverhalt, daß über die Zusammensetzung bzw. über die Sequenz der einzelnen Comonomere Einfluß auf die "in vivo"-Eigenschaften — d. h. auch auf das Abbauverhalten — der Copolymere ohne große Mühe Einfluß genommen werden kann, sind diese insbesondere auch für solche Anwendungsformen interessant, bei denen der vorübergehende Einsatz einer Prothese oder Bandage erforderlich ist, wie z. B. Vorrichtungen zur Hämostasis Gesichtsplastiken, Flecke für Eingeweidebrüche (Hernien), Dentalpackungen etc.

4) Trägern oder Behältnissen für Pharmazeutika bzw. als Retardierungshilfsstoffe für Wirkstofffreigabesysteme, bei denen eine kontrollierte Freigabe des Arzneimittels angestrebt wird.

Bei derartigen Wirkstofffreigabesystemen ist es erwünscht, daß sich das Behälter- bzw. Trägermaterial während oder nach der Freigabe des Wirkstoffs auflöst und dabei keine unerwünschten oder gar pharmakologisch bedenklichen Rückstände im Gewebe zurückläßt. So gestaltete Freigabesysteme können nicht nur als Implantat sondern auch für eine orale Applikation oder für eine Verabreichung in Form eines Aerosols konzipiert werden.

Möglichkeiten, die erfindungsgemäßen Copolymerisate mit Wirkstoff zu beladen, bzw. das Wirkstofffreigabesystem von vornherein so zu gestalten, daß eine gewünschte Freigabecharakteristik erzielt wird, sind aus dem Stand der Technik bekannt.

Weiterhin ist es möglich, die erfindungsgemäßen Copolymerisate als Träger oder Behältnisse u. a. für Agrochemikalien, Herbizide oder Insektizide einzusetzen.

Aufgrund ihrer Elastizitätseigenschaften eignen sich die erfindungsgemäßen Copolymerisate z. B. für eine Anwendung in Form von Folien oder Pflastern zur Verwendung in transdermalen Wirkstofffreigabesystemen.

Möglichkeiten, die erfindungsgemäßen Copolymerisate als Wirkstofffreigabesysteme, die z. B. in Form von Implantaten oder Boli eingesetzt werden, zu konzipieren, sind ebenfalls aus dem Stand der Technik bekannt.

Die Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Copolymerisate als "Random-" oder Blockpolymerisate und der chirurgischen Gegenstände erfolgt in üblicher Weise — hierzu wird u. a. auf den obengenannten Stand der Technik verwiesen. In ähnlicher Weise werden auch die hiernach erhaltenen chirurgischen Gegenstände eingesetzt. Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung erläutern, ohne sie einzuschränken:

Beispiel 1

2,5 g Trimethylencarbonat, 2,5 g D,L-Lactid und 0,25 ml einer Lösung von Zinnocet (Zinn(II)-2-ethylhexanoat) in Toluol (136,5 mg in 20 ml) werden nacheinander in ein Glasröhrchen gefüllt. Zum Entfernen des Lösungsmittels wird mehrmals evakuiert. Das Glasröhrchen wird unter Stickstoffatmosphäre zugeschmolzen, in ein auf 190°C temperiertes Ölbad eingehängt und dort 2,5 Stunden belassen. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wird das Glasröhrchen zerbrochen und anhaftende Glasreste vom Polymeren entfernt. Zum Entfernen von nicht umgesetzten Monomeren wird das Polymer aus Chlorform/Petrolether umgefällt und i. Vak. getrocknet.

Die NMR-spektroskopische Untersuchung (250 MHz-¹H-NMR, CDCl₃) ergibt einen Umsetzungsgrad von 96% für D,L-Lactid und von 97% für Trimethylencarbonat. Das Copolymer besteht zu 51 Gewichtsprozent aus Trimethylencarbonateinheiten. Das Rohprodukt besitzt eine inhärente Viskosität von 1,05 dl/g (gemessen in einer 0,1%igen Lösung in Chloroform bei 25°C). Das gereinigte Polymer weist eine Glasübergangstemperatur von +9°C auf (DSC, Aufheizrate 5 K/min).

Beispiele 2 bis 13

Entsprechend der Versuchsdurchführung in Beispiel 1 werden statische Copolymere aus Trimethylencarbonat und D,L-Lactid in verschiedener Zusammensetzung hergestellt:

Beispiel	Ansatzgröße	eingesetzte Menge Trimethylencarbonat	inhärente Viskosität ¹⁾
2	5 g	5%	1.23
3	5 g	10%	1.36
4	100 g	13%	1.68
5	5 g	20%	1.11
6	100 g	31%	1.17
7	5 g	40%	0.86
8	100 g	50%	1.15
9	5 g	60%	1.15
10	100 g	69%	1.13
11	5 g	80%	1.23
12	100 g	88%	1.27
13	5 g	95%	1.82

¹⁾ Angaben in dl/g gemessen in einer 0,1%igen Lösung in Chloroform bei 25°C. Die Werte beziehen sich bei den 5-g-Ansätzen auf die Rohprodukte, bei den 100-g-Ansätzen auf die gereinigten Polymere.

Beispiele 14 bis 16

Statische Copolymere aus Trimethylencarbonat und meso-Lactid (Ansatzgröße jeweils 5 g, Katalysator: Zinnoctoat):

Beispiel	Reakt-Zeit	eingesetzte Menge Trimethylen-carbonat	Katalysator-menge ¹⁾	inhärente Viskosität ²⁾
14	50 h	30%	50 ppm	1.82
15	20 h	50%	200 ppm	2.02
16	20 h	70%	200 ppm	1.75

¹⁾ Angaben in ppm Sn.

²⁾ Angaben in dl/g, gemessen in einer 0,1%igen Lösung in Chloroform bei 25°C. Die Werte beziehen sich auf die Rohprodukte.

Analytische Daten zu den nach den Beispielen 2 bis 16 hergestellten Copolymerisaten:

Beispiel	Umsetzungsgrad TMC	Lactid	Polymerzusammens. Gew.-% TMC-Einheit	Glasübergangs- temperatur [°C]	
2	25%	94%	4%		5
3	55%	94%	6%	+ 27	
4	65%	95%	9%		
5	84%	95%	17%	+ 26	
6	92%	96%	30%	+ 23	
7	95%	96%	42%		10
8	97%	97%	50%	+ 9	
9	98%	96%	62%		
10	98%	98%	70%	- 2	
11	98%	¹⁾			
12	98%	¹⁾	90%	- 13	15
13	98%	¹⁾			
14	97%	99%	30%	+ 13	
15	97%	99%	50%	+ 14	
16	98%	99%	71%	- 4	

¹⁾ Bei den Beispielen 11 bis 13 läßt sich der Lactid-Umsatz ¹H-NMR-spektroskopisch nicht mit einer ausreichenden Genauigkeit bestimmen.

Beispiel 17

Blockpolymerisat aus Trimethylencarbonat und D,L-Lactid:

95 g Trimethylencarbonat und 1,90 ml einer Lösung von 853 mg Zinnoctoat in 50 ml Toluol werden nacheinander in einen Glaskolben gefüllt. Zum Entfernen des Lösungsmittels wird mehrmals evakuiert und anschließend mit Stickstoff belüftet. Der Kolben wird in ein auf 190°C temperiertes Ölbad eingehängt. Während der Polymerisation wird mit einem Edelstahlrührer gerührt und mit einem leichten Stickstoffstrom begast. Nach zwei Stunden werden 190 g D,L-Lactid zugefügt. Nach weiteren zwei Stunden wird der hochviskose Kolbeninhalt ausgegossen und erkalten gelassen.

Die NMR-spektroskopische Untersuchung (250 MHz-¹H-NMR, CDCl₃) ergibt einen Umsetzungsgrad von 44% für D,L-Lactid und von 97% für Trimethylencarbonat.

Zum Entfernen von nicht umgesetzten Monomerenanteilen wird das Rohprodukt zweimal aus Chloroform/Petrolether umgefällt. Das gereinigte Polymer besitzt eine inhärente Viskosität von 0,77 dl/g (gemessen in einer 0,1%-igen Lösung in Chloroform bei 25°C) und besteht zu 54 Gew.-% aus Trimethylencarbonateinheiten (250 MHz-¹H-NMR).

Patentansprüche

1. Copolymer auf der Basis von Trimethylencarbonat-Einheiten und meso-Lactid- und/oder D,L-Lactid-Einheiten.

2. Copolymer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es zwischen 1 und 99 Gew.-% Trimethylencarbonat-Einheiten enthält.

3. Copolymer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es zwischen 4 und 90 Gew.-% Trimethylencarbonat-Einheiten und zwischen 10 und 96 Gew.-% Einheiten auf der Basis von meso-Lactid und/oder D,L-Lactid aufweist.

4. Copolymer nach einem der Ansprüche 1 – 3, dadurch gekennzeichnet, daß es einen zusätzlichen Anteil von Einheiten eines weiteren Monomeren aus der Gruppe der Lactide oder Lactone aufweist.

5. Copolymer nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß es Werte der inhärenten Viskosität – gemessen in einer 0,1%-igen Lösung in Chloroform bei 25°C – aufweist, die in einem Bereich von 0,5 bis 3 dl/g liegen.

6. Copolymer nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß es Werte der inhärenten Viskosität – gemessen in einer 0,1%-igen Lösung in Chloroform bei 25°C – aufweist, die in einem Bereich von 0,6 bis 2,5 dl/g liegen.

7. Copolymer nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß es Werte der inhärenten Viskosität – gemessen in einer 0,1%-igen Lösung in Chloroform bei 25°C – aufweist, die in einem Bereich von 0,7 bis 2,1 dl/g liegen.

8. Copolymer nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß es eine Glasübergangstemperatur – bestimmt mittels Differentialthermoanalyse mit einer Aufheizrate von 5 K/min – aufweist, die in einem Bereich von - 20 bis + 35°C liegt.

9. Copolymer nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß es eine Glasübergangstemperatur – bestimmt mittels Differentialthermoanalyse mit einer Aufheizrate von 5 K/min – aufweist, die in einem Bereich von - 15 bis + 30°C liegt.

10. Copolymer nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß es eine Glasübergangstemperatur – bestimmt mittels Differentialthermoanalyse mit einer Aufheizrate von 5 K/min – aufweist, die in einem Bereich von - 13 bis + 27°C liegt.

11. Verfahren zur Herstellung eines Copolymeren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man Trimethylenacarbonat und meso- und/oder D,L-Lactid in Gegenwart eines Katalysators polymerisiert und das Produkt isoliert.

12. Verfahren zur Herstellung eines Copolymeren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß kleinere Mengen eines weiteren Monomeren aus der Gruppe der Lactide oder Lactone zugefügt werden.

13. Verwendung eines Copolymeren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10 als Beschichtungsmaterial für chirurgisches Nahtmaterial oder für chirurgische Befestigungselemente.

14. Verwendung eines Copolymeren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 13 als resorbierbare Folie zur Wundabdeckung oder in Form eines Sprühpflaster-Verbandes.

15. Verwendung eines Copolymeren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10 als resorbierbares chirurgisches Implantat.

16. Verwendung eines Copolymeren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10 als Träger, Matrix oder Behältnis für pharmazeutische Wirkstoffe.

17. Verwendung eines Copolymeren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10 als Träger oder Behältnis für Agrochemikalien, Insektizide oder Herbizide.

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 427 185 A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 90121163.1

(51) Int. Cl.⁵: **C08G 63/64, A61L 17/00,
A61K 47/34, A01N 25/10**

(22) Anmeldetag: 06.11.90

(30) Priorität: 09.11.89 DE 3937272

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
15.05.91 Patentblatt 91/20

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

(71) Anmelder: **BOEHRINGER INGELHEIM KG**

W-6507 Ingelheim am Rhein(DE)

(84) BE CH DE DK ES FR GR IT LI LU NL SE AT

Anmelder: **BOEHRINGER INGELHEIM
INTERNATIONAL G.M.B.H.**

W-6507 Ingelheim am Rhein(DE)

(84) GB

(72) Erfinder: Buchholz, Berthold, Dr.
Grundstrasse 55
W-6507 Ingelheim am Rhein(DE)

(54) **Neue Copolymere aus Trimethylencarbonat und optisch inaktiven Laktiden.**

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft neue Copolymerisate aus Trimethylencarbonat und optisch inaktiven Lactiden, ihre Herstellung und ihre Verwendung.

EP 0 427 185 A2

